

# MORTERO SECO

**P&P 125 - 140 - 175kg/cm<sup>2</sup>**  
*(Impermeabilizado estructural)*

Este mortero de recubrimiento es elaborado a base de cemento y aditivos para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería. Se puede usar en interior y exterior, paredes de baños, duchas, sótanos y protección de cimentaciones, es ideal para ser usado en tanques de almacenamiento para agua potable.

*(Mortero fabricado según la norma NTC 3356)*



## Beneficios

- Impide el paso del agua dando mayor impermeabilidad a las estructuras.
- Producto listo para usar, solo se debe añadir agua. La uniformidad de la mezcla garantiza la calidad del producto.
- Mayor rendimiento, desperdicios y tiempos de ejecución en obra controlados.
- Este producto permite una buena trabajabilidad y es de fácil aplicación.
- Gracias al aditivo mejora la adherencia y flexibilidad del mortero sobre la superficie aplicada.



## Información técnica

Características en (estado fresco)		
ÍTEM	UNIDAD	CARACTERÍSTICA
Densidad	kg/m <sup>3</sup>	1900 +/- 100
Contenido de aire	%	15 +/- 2
Consistencia	mm	50 +/- 5
Retención de agua	%	Min 75
Tiempo de manejabilidad	-	1.5h después del mezclado inicial
Cantidad de agua	Lt	7.5 +/- 0,5
Edad de especificación	días	28
Rendimiento por saco	Lt / saco	25 litros y/o 0,025 m <sup>3</sup>



## Presentación y almacenamiento

- Sacos de 40 kg
- Almacenar bajo techo en lugares ventilados, distanciado de piso y paredes.
- Proteger de la humedad.
- Utilizar el producto antes de 4 meses a partir de la fabricación.



## Rendimiento

- Un saco de 40 kg tiene un rendimiento aproximado de 2,5 m<sup>2</sup> de pañete con 1 cm de espesor, si no tuviese desperdicio. (25 Lt. aprox.)

*(valor teórico obtenido en laboratorio, puede cambiar según las condiciones y materiales de cada obra.)*



## Recomendaciones

### \*Preparación de la superficie.

- Limpie la superficie de trabajo.
- Antes de emplear el mortero, humedezca con agua la placa de concreto, unidades de mampostería o superficie donde se aplicará.

### \*Preparación de la mezcla.

- Vierta la totalidad (100%) del agua de amasado sobre una superficie limpia y no absorbente, luego agregue la mitad de la mezcla seca y dejar mezclar por 1 minuto, enseguida añada la mitad restante.
- Continue mezclado de 3 a 5 minutos para lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

### \*Aplicación del producto.

- Si se utiliza un aditivo u otro componente adicional, se deben evaluar previamente de manera individual y en conjunto para garantizar que no afecten el desempeño del Mortero Seco.
- Realice el curado del mortero con agua (aspersor o manual) de lo contrario se podrán generar fisuras por retracción de fraguado, las cuales no tienen que ver con la calidad del producto.
- Nota: no garantizamos la resistencia de la mezcla si se le agrega arena, cemento, aditivos.

### \*Cilindros.

- Las muestras de cilindros deben ser tomados de una mezcla recién preparada y sin adición de agua ni otro producto.
- Dejar mínimo 48 horas dentro del molde para el curado inicial.



## Contactenos



Calle 64 No. 73-24 Sur, Bogotá Colombia



informacion@cretecol.com  
cretecolsas@gmail.com



Pbx: (60+1) 7806908 (60+1) 4023858  
Cel: (57) 317 5528600  
318 2808250  
312 4252402



[www.cretecol.com](http://www.cretecol.com)



## Almacenamiento

- Manténgase en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad. Cubrir con plástico.
- Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas, a 10 cm del suelo, alejado de las paredes.
- Una vez abierto el saco, consumirlo de inmediato.



## Precauciones

- En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante.
- Use guantes de látex, mascarilla y gafas
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Ante ingestión, irritación de piel o cualquier alteración respiratoria, acuda inmediatamente al medico
- No inhalar.
- Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.